

## Zásady montáže plotů a plotových dílců EVERWOOD


Pozor-tepelná roztažnost profilů Everwood je cca 6mm/1bm léto-zima. Maximální délka nosníků by neměla přesáhnout 2,5m a jednotlivých latěk 2,0m. Šířka polí v případě kovových nosníků je neomezená. Doporučená teplota pro montáž je cca 20C.

### Doporučený materiál

Nosník do 1,5bm	profil 70x30,70x40
do 2,5bm	profil 75x40
Latky do 1,0bm	profil 100x10
do 1,4bm	profil 75x15,70x15,100x15,150x15
do 1,8bm	profil 70x20,100x20,150x20


### Montáž na kovové nosníky

Latky do horního nosníku kotvíme pevným spojem, dole frézujeme nebo vrtáme větší otvor v poměru délka/tepelná roztažnost. Tyto otvory nám překryje odpovídající podložka nebo šroub s větší hlavou např. vratový. Doporučený průměr fixačního materiálu je 5mm a větší.



### Montáž na plastové profily

V případě plastových nosníků máme na výběr mezi lepeným a šroubovaným spojem. Výrobce doporučuje velmi pevný, esteticky pěkný lepený spoj. Jelikož celý plotový dílec bude dilatovat jako celek, latky v obou případech budou k příčnicím připevněny na pevně. Takto připravené pole přiděláme ke sloupkům tak, že u horního nosníku zabezpečíme vůle pro dilataci ve vodorovném směru, u spodního i ve směru svislém v poměru délka/tepelná roztažnost. Středovou lat' je vhodné zvolit delší jako oporu na podezdívce.



**Veškeré výrobky EVERWOOD jsou recyklovatelné pod značkou PS!**

## Všeobecné vlastnosti , údržba , pravidla a záruka na profily Everwood

**Použití**-profily Everwood mají široké použití např. ploty, výplně bran, vrat a balkonů , lavičky, lávky , obklady domů , prahy , ukončovací lišty a hlavně všude tam, kde z důvodů vlhka mohou nahradit přírodní materiály.

Nemohou být použity jako konstrukčně nosné nad bezpečnou výškou!

**Charakteristika**-profily Everwood jsou vyrobeny z integrálně nadouvaného, zdravotně nezávadného polystyrenu. Jedná se o plně profily probarvené ve hmotě, povětrnostně stálé, nenásákové, nepodléhající vlivu plísní, hmyzu a dřevokazných hub ve standardních podmínkách.

**Tolerance rozměrů**-tolerance rozměrů je 2%

**Barevná stálost**-profily Everwood standardně obsahují UV filtr, přesto účinkem slunečního záření matovějí a přecházejí ke světlejším odstínům, v případě bílé pak ke slonové kosti. Odstín se stabilizuje cca po 6 měsících.

**Odstín**-odstín profilů Everwood se z technologických důvodů může lehce lišit mezi jednotlivými latěmi, zvláště pak mezi výrobními sériemi (nejedná se o polep fólií s opakujícím se vzorem).

**Tepelná roztažnost**-profily Everwood a výrobky z nich mají maximální tepelnou roztažnost cca 6mm/1bm při teplotních rozdílech léto-zima. Všeobecně platí, že tyto výrobky musí být uchyceny tzv. plovoucím způsobem z důvodů rozdílné dilatace (roztlačnosti) oproti jiným materiálům (kov, dřevo, beton atd.). Vlivem přímého slunce a při nerovnoměrném teplotním namáhání může docházet k tvarovým změnám.

**Tepelná odolnost**-profily Everwood mají tepelnou odolnost cca do 70 stupňů, není dovoleno na tyto odkládat předměty o vyšší teplotě, nebo je instalovat v blízkosti tepelných zářičů a otevřeného ohně-**nebezpečí požáru!**

**Obrábění**-profily Everwood obrábíme stejným způsobem jako dřevo tj. řezáním, vrtáním , frézováním , pilováním atd. Natavení ploch zabráníme chlazením nebo větší řeznou rychlostí.

**Připevnění (fixace)**-profily Everwood kotvíme lepením nebo vruty a šrouby s doporučeným průměrem 5mm a větším v závislosti na druhu aplikace a použitého materiálu. Maximální doporučené rozteče při montáži jsou do 600mm, celková délka profilů do 3000mm..

**Údržba**-profily Everwood udržujeme běžnými saponáty, nebo tekutými prášky s jemným brusným efektem bez obsahu chlóru. Nedoporučujeme používání organických rozpouštědel, které nenávratně naruší uzavřený povrch. Výrobky mohou být taktéž opatřeny akrylovým nebo syntetickým nátěrem.

**Skladování**-profily Everwood skladujeme na rovném povrchu v bezpečné vzdálenosti od tepelných zářičů. Výrobky se nesmějí skladovat ve svazcích a zabalené ve fólii na přímém slunci a dešti.

**Záruční podmínky**-na vyrobené profily poskytujeme standardní záruku 24 měsíců při dodržení výše uvedených podmínek montáže a skladování. Záruka se nevztahuje na barevný odstín a poškození vyššími vlivy a vandalismem. Všechny práce a náklady spojené s výměnou vadných kusů jsou vyjmuté ze záruky.

**Případné nejasnosti konzultujte s výrobcem. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením výše uvedených pravidel!**